

処方例



Botanical Glossy Lipstick with **SYNTHETIC WAX LB82**

Formulation No.: LS-W007NP

10% **SYNTHETIC WAX LB82**のみで固められたリップスティックです。一般的に十分な硬さとなめらかな質感のあるリップスティックを作製するには複数のワックスを組み合わせる必要がありますが、LB82には直鎖と分枝の炭化水素が混合されており、このワックス単独で理想的なリップスティックを作ることができます。加えて、少量のワックス(10%)で固められているため、代わりにオイルの比率が大きくなり、優れたグロス感が創出されています。

製品名	表示名称	wt%
A	FLORA GREASE J	キャンデリラロウエキス、ホホバ種子油
		トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2
		トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル
		エチルヘキサン酸セチル
	SYNTHETIC WAX LB82	合成ワックス、(エチレン/プロピレン)コポリマー
		ジカプリル酸PG
		リシノレイン酸オクチルドデシル

B	COLOR GREASE Y5AL	キャンデリラロウエキス、スクワラン、黄4 (CI 19140, FD&C Yellow No.5)	4.0
	COLOR GREASE R7CA	キャンデリラロウエキス、スクワラン、赤202 (CI 15850:1, D&C Red No.7)	3.0
	COLOR GREASE R28AL	キャンデリラロウエキス、スクワラン、赤104 (1) (CI 45410, D&C Red No.28)	3.0
	COLOR GREASE R6NA	キャンデリラロウエキス、スクワラン、赤201 (CI 15850, D&C Red No.6)	2.0

- 1) 均一になるまでA相を加熱溶解する。
- 2) B相をA相に加え、三本ローラーで混合する。
- 3) 脱泡する。
- 4) 加熱し、型にそそぐ。
- 5) スティック容器に差し込む。